



## КОМПЕНСИРЛАНГАН КРЕМНИЙ АСОСИДАГИ ҲАРОРАТ ДАТЧИКЛАРИНИНГ ФИЗИКАВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Саъдуллаев А.Б., Давлонов Х.А., Бобакулов З.А.

Қарши мұхандислик-иқтисодиёт институты, Қарши, Ўзбекистон

**Аннотация:** Мақолада марганец киришма атомлари билан ўта компенсацияланган кремний материалы асосида ҳарорат датчикларини яратишнинг технологик жараёнлари батағсил ёритилген бўлиб, олинган экспериментал натижсалар билан ҳарорат датчикларини тавсифловчи асосий параметрларини мавжудларига нисбатан сезиларли даражада яхшиланганлиги илмий жиҳатидан асослаб берилган.

**Калим сўзлар:** Компенсирующий кремний, ҳарорат датчик, заряд ташувчилар концентрацияси, сезирлик даражаси, кимёвий элементлар бирокмалари, солиштирма электр ўтказувчаник, термоэлектрик хусусият.

## ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПЕНСИРОВАННЫХ КРЕМНИЕВЫХ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ

Саъдуллаев А.Б., Давлонов Х.А., Бобакулов З.А.

Каршинский инженерно-экономический институт, Карши, Узбекистан

**Аннотация:** В статье подробно описаны технологические процессы создания датчиков температуры на основе сильнокомпенсированного кремния, легированного примесными атомами марганца, и научно обосновано, что основные характеризующие параметры датчиков температуры существенно улучшены по сравнению с существующими на основе полученных экспериментальных результатов.

**Ключевые слова:** Компенсированный кремний, датчик температуры, концентрация носителей заряда, степень чувствительности, соединение химических элементов, удельная электропроводность, термоэлектрические свойства.

## PHYSICAL PROPERTIES OF COMPENSATED SILICON TEMPERATURE SENSORS

Sadullaev A.B., Davlonov Kh.A., Bobakulov Z.A.

Karshi Engineering Economic Institute, Karshi, Uzbekistan

**Annotation:** The article describes in detail the technological processes for creating temperature sensors based on highly compensated silicon doped with impurity manganese atoms and scientifically substantiates that the main characterizing parameters of temperature sensors are significantly improved compared to existing ones based on the experimental results obtained.

**Keywords:** Compensated silicon, temperature sensor, concentration of charge carriers, degrees of sensitivity, combination of chemical elements, electrical conductivity, thermoelectric properties.

### Кириш.

Замонавий электроника саноатида юқори сезирликли катта тезликда ишлай оладиган ҳарорат датчикларини яратиш технологиясини такомиллаштириш долзарб масалалардан хисобланади. Ушбу соҳада ўтиш гурӯҳи элементлари киришма атомлари билан ўта





компенсирулган кремний материалы мұхим амалы ақамият касб этади. Оддий яримүтказгич материалларидан ёки кимёвий элементлар бирикмалари асосида тайёрланган А<sub>II</sub>B<sub>I</sub> ва А<sub>III</sub>B<sub>V</sub> ресурсындағы ярим үтказгич материалларидан фарқлы равища тадқиқт обьекті сифатыда танланган марганец киришма атомлари билан ўта компенсирулган Si<B,Mn> материалларыда хона ҳароратыда ҳаракатчан электрон ва ковакларнинг концентрацияси ( $n_0, p_0 \ll N_d^+, N_a^-$ ) ионлашган киришма атомлари концентрациясидан бир неча юз минг ёки миллион марта кичик бўлиб, паст ҳароратларда ушбу фарқ янада ортади, материалнинг солишири мағнит электр үтказувчанлиги эса хусусий үтказувчанлигига деярли тенг бўлади. Агарда марганец киришма атомларини монокристал кремнийнинг кристалл панжарасида бир неча зарядланган Mn<sup>0</sup>, Mn<sup>+</sup>, Mn<sup>++</sup> ҳолатларда жойлашиши ҳисобга олинса, марганец киришма атомлари билан ўта компенсирулган Si<B,Mn> материалнинг хусусиятларини ўзгариши янада кучаяди. Компенсирулган кремний материалы бундай шароитда энг чегаравий номувозанат ҳолатида бўлади ва жуда кичик ташқи таъсирлар (ёруғлик, ҳарорат, магнит майдони ва бошқ.) натижасида материалнинг термоэлектрик ва гальваномагнит хусусиятлари кескин ўзгариши кузатилган [1-4]. Шу сабабли ушбу мақолада марганец киришма атомлари билан ўта компенсирулган кремний Si<B,Mn> материалнинг термоэлектрик хусусиятлари тадқиқ қилинди.

### **Материаллар ва методлар.**

Марганец киришма атомлари билан ўта компенсирулган кремний Si<B,Mn> материалнинг ташқи ҳарорат таъсирига сезгирилик даражасини электр фаол заряд ташувчи заррачалар концентрациясига боғлиқлигини ўрганиш мақсадида саноатда ишлаб чиқарилган акцептор үтказувчанликли монокристалл КДБ-1; 10; 100 бошланғич кремний материалы асосида олинган, турли хил  $\rho = 10^2 \div 10^5$  Ом·см солишири мағнит қаршиликлари Si<B,Mn> намуналарининг термоэлектрик хусусиятлари тадқиқ қилинди. Маълумки, саноатда ишлаб чиқарилган бошланғич КДБ-1, КДБ-10, КДБ-100 ресурслари монокристалл кремнийда бор (B) элементи атомлари концентрацияси  $N_B=10^{16}$  см<sup>-3</sup>,  $10^{15}$  см<sup>-3</sup>,  $10^{14}$  см<sup>-3</sup> бўлиб, марганец киришма атомлари диффузияси натижасида олинган Si<B,Mn> намуналарда үтказувчанлик тури ва солишири мағнит қаршилиги бир хил бўлсада, аммо электр фаол марганец киришма атомлари концентрацияси 100 мартаға фарқ қиласи, яъни бошланғич КДБ-1 монокристали асосида олинган p-Si<B,Mn> намуналарида электр фаол марганец киришма атомлари концентрацияси кремнийда марганец атомларининг эрувчанлигига тенглашади.

### **Натижалар ва муҳокамалар.**

Марганец киришма атомлари билан ўта компенсирулган p-Si<B,Mn> намуналари технологик жараёнлари жуда яхши ўзлаштирилган термодиффузия усулида танланган барча бошланғич материаллар асосида электр үтказувчанлик хили  $p$  ва  $p$ , солишири мағнит қаршиликлари  $\rho=10^2\div10^5$  Ом·см бўлган Si<B,Mn> намуналари олинди. Диффузия жараёнидан сўнг намуналарнинг сирт юзасида марганец атомларига тўйинган қатламни олиб ташлаш мақсадида, ҳар бир намунанинг барча сиртий томонларидан  $\approx 100$  мкм қалинликдаги қатлам карбид кремний кукуни ёрдамида силлиқлаш орқали олиб ташланиб, кимёвий ишлов берилди ва электрофизик параметрларини ўлчаш ишлари амалга оширилди. Марганец киришма атомлари билан ўта компенсирулган кремний p-Si<B,Mn> материалини тавсифловчи асосий электрофизик параметрлари электр ўлчаш асосида аниқланиб, олинган экспериментал тадқиқот натижалари 1-жадвалда келтирилди.

Марганец киришма атомлари билан ўта компенсирулган кремний p-Si<B,Mn> материалы асосида ҳарорат датчикларини тайёрлаш учун олдин намуналарнинг сиртига механик ва кимёвий ишлов берилди, шундан сўнг метал контактини ҳосил қилиш мақсадида юқори вакуум шароитида  $T=450-460$  °C ҳароратда қиздирилган ҳолатда кимёвий усулда  $d=1-1,2$  мм сиртий қалинликда никел қатлами ўстирилди. Шундан сўнг кремний намуналари асосида олинган ҳарорат датчикларини махсус герметик корпусга жойлаштиришда асосий эътибор ишчи жисмни намлиқдан, турли хилдаги механик ва кислоталарнинг таъсиридан сақланишига қаратилди.





1-жадвал.

**p-Si<B,Mn> намуналари солиширма электр қаршилигининг бошланғич материалдаги бор (B) атомлари концентрациясига боғлиқлиги.**

Бошланғич кремний материалининг русуми ва бор (B) элементи атомлари концентрацияси

Диффузия харорати $T, {}^{\circ}\text{C}$	КДБ-1 $N_{\text{B}}=2 \cdot 10^{16}$ $\text{см}^{-3}$	КДБ-2 $N_{\text{B}}=10^{16}$ $\text{см}^{-3}$	КДБ-4.5 $N_{\text{B}}=6 \cdot 10^{15}$ $\text{см}^{-3}$	КДБ-10 $N_{\text{B}}=2 \cdot 10^{15}$ $\text{см}^{-3}$	КДБ-100 $N_{\text{B}}=2 \cdot 10^{14}$ $\text{см}^{-3}$
---	---	---	---	--	---

Марганец атомлари диффузиясидан сўнг Si<B,Mn> намуналарининг солиширма электр қаршиликлари ва ўтказувчанлик хили.

	$\rho$ (Ом см)				
1050	65,	$1 \cdot 10^2$ ,	$3 \cdot 10^2$ ,	$2 \cdot 10^5$ ,	$1.6 \cdot 10^3$ ,
	p - тур	p - тур	p - тур	p - тур	n - тур
1100	80,	$6 \cdot 10^3$ ,	$1.6 \cdot 10^5$ ,	$9.2 \cdot 10^3$ ,	$4 \cdot 10^2$ ,
	p - тур	p - тур	p - тур	n - тур	n - тур
1150	$1.2 \cdot 10^3$ ,	$8 \cdot 10^4$ ,	$2.3 \cdot 10^4$ ,	$1.4 \cdot 10^2$ ,	60,
	p - тур	n - тур	n - тур	n - тур	n - тур
1200	$3.4 \cdot 10^4$ ,	$5 \cdot 10^3$ ,	$7.5 \cdot 10^2$ ,	$8.5 \cdot 10^3$ ,	$5.8 \cdot 10^4$ ,
	p - тур	n - тур	n - тур	n - тур	n - тур
1250	$1.2 \cdot 10^5$ ,	$6.2 \cdot 10^2$ ,	$8.3 \cdot 10^3$ ,	$2.3 \cdot 10^4$ ,	$6.2 \cdot 10^4$ ,
	p - тур	n - тур	n - тур	p - тур	p - тур

Марганец киришма атомлари билан ўта компенсирулган кремний p-Si<B,Mn> материали асосида тайёрланган ҳарорат датчикларини тавсифловчи параметрлари мутлоқ бир хил термодинамик шароитда аниқланди ва олинган экспериментал натижалар қўйидаги 2-жадвалда келтирилди.

2-жадвал.

**Ҳарорат датчикларининг тавсифловчи асосий параметрлари.**

Марганец киришма атомлар концен- трацияси ( $\text{см}^{-3}$ )	Солиш- тирма электр қаршилиги ( $\text{Ом} \cdot \text{см}$ )	Сезгирилик коэффи- циенти (B, K)	Ишчи ҳарорат оралиги (K)	Иш режимини үрнатиш ва қайта тиклаш вақти (с)	$t_1$	$t_2$	Гео- метрик ўлчами (мм)
$N_{\text{Mn}} \approx 2 \cdot 10^{16}$	$\rho \approx 10^5$	7200-7300	200-480	10-12	15-16	1x1x0,5	
	$\rho \approx 10^4$	6500-6600	200-480	10-12	15-16	1x1x0,5	
	$\rho \approx 10^3$	6100-6200	200-480	10-12	15-16	1x1x0,5	
	$\rho \approx 10^5$	6300-6350	200-480	13-15	20-25	1x1x0,5	
$N_{\text{Mn}} \approx 2 \cdot 10^{15}$	$\rho \approx 10^4$	5600-5700	200-480	13-15	20-25	1x1x0,5	
	$\rho \approx 10^3$	5100-5150	200-480	13-15	20-25	1x1x0,5	
$N_{\text{Mn}} \approx 2 \cdot 10^{14}$	$\rho \approx 10^5$	3800-3820	200-480	16-18	26-28	1x1x0,5	
	$\rho \approx 10^4$	3200-3250	200-480	16-18	26-28	1x1x0,5	
	$\rho \approx 10^3$	2200-2250	200-480	16-18	26-28	1x1x0,5	

Жадвалда келтирилган экспериментал тадқиқот натижаларининг таҳлили шуни кўрсатди, марганец киришма атомлари билан ўта компенсирулган кремний p-Si<B,Mn> материали асосида тайёрланган ҳарорат датчикларининг сезгирилик даражаси ва ишлаш тезлиги асосан электр фаол марганец киришма атомларининг концентрациясига боғлиқ бўлиб, материални олишнинг технологик жараёнида марганец киришма атомлари концентрациясини ўзгартириш орқали ҳарорат датчикларини тавсифловчи асосий параметрларини бошқариш мумкин.

**Хуноса.** Мақолада асосий тавсифловчи параметрлари экспериментал натижалар асосида тадқиқ қилинган ҳарорат датчиклари ҳозирги вақтда амалиётда қўлланилаётган





бошқа турдаги ҳарорат датчикларига нисбатан қуидаги афзаллык күрсаткичлари билан фарқланади:

Ҳарорат ўзгаришига нисбатан сезирлик даражаси 30-35 баробар юқори бўлиб, ишлаш тезкорлиги бўйича ҳам кескин фарқ қиласди;

Ҳарорат датчикларининг муҳим хусусиятларидан яна бири - бу тавсифловчи асосий параметрларининг стабиллиги;

Ҳароратнинг катта  $T=150\text{--}420^{\circ}\text{C}$  оралиғида нисбатан самарали ва ишончли ишлайди.

### **ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ**

1. А.Б.Саъдуллаев, Н.А.Курбанов. Влияние концентрации электроактивных атомов марганца на гальваномагнитные свойства кремния в условиях сильной компенсации. Российский научный журнал «Наука, техника и образование». Москва 2017 г. №3, стр. 14-16.
2. A.B. Sadullaev, A.P.Umirov. Influence of the concentration of nanoclusters of impurable manganese atoms on the parameters of auto-oscillation of the current. “EUROPEAN SCIENCE” 2019, №6, 6-10 р.
3. А.Б.Саъдуллаев и др. Влияние концентрации электроактивных атомов марганца на температурную область существования автоколебания типа температурно-электрической неустойчивости тока (ТЭН). “UNIVERSUM” 2022 г., №8 (101).
4. A.B. Sadullaev, B.A.Bobonazarov. Design Solutions of the Mechanism of Energy-Saving Direct and Indirect Drive for Magnetic Starters. IJITEE. Volume-9 Issue-3, January 2020.
5. А.Б.Саъдуллаев, Н.Ч.Узаков. Особенности создания высокочувствительных многофункциональных датчиков физических величин на основе кремния с нанокластерами марганца. Международная научно-практическая конференция. Science, education, innovation: topical issues and modern aspects. TALLIN, ESTONIA. 25-26.12.2021.
6. А.Б.Саъдуллаев, Б.Т. Шодиев. Об особенностях создания высокочувствительных многофункциональных датчиков на основе кремния с нанокластерами цинка. IX Международная научно-практическая конференция «ADVANCING IN RESEARCH, PRACTICE AND EDUCATION», 08-11 марта 2022 г., Флоренция, Италия, ст.177-178.
7. N.F. Zikrillaev. Power spectra of impurity in semiconductors in the condition of strong compensation. SSP-2004. 8-th International Conference Soled state physics, August 23-26, 2004, Almaty, Kazakhstan Abstracts Almaty-2004, pp-254-255.
10. А.Б.Саъдуллаев. Аномально большой магнетосопротивление в сильно компенсированном кремнии легированного марганцем. SSP-2004. 8-th International Conference Soled state physics, August 23-26, 2004, Almaty, Kazakhstan Abstracts Almaty-2004, pp-366-367.
11. А.Б.Саъдуллаев. Влияние концентрации электроактивных атомов марганца на фотоэлектрические свойства кремния в условиях сильной компенсации. «Наука, техника и образование». Москва 2016 г. №4, стр. 5-8.
12. A.B.Sa'dullaev, A.P.Umirov. Influence of the concentration of nanoclusters of imputable manganese atoms on the parameters of auto-oscillation of the current. Научный журнал Российской Федерации “EUROPEAN SCIENCE” 2019, №6, 6-10 р.
13. M.K. Bakhadyrkhanov, G.Kh. Mavlonov, S.B. Isamov, Kh.M. Iliev, K.S. Ayupov, Z.M. Saparniyazova, and S.A. Tachilin. Transport Properties of Silicon Doped with Manganese via Low Temperature Diffusion //Inorganic Materials, 2011, Vol. 47, No. 5, pp. 479-483
14. М.К.Бахадырханов, Г.Х. Мавлонов, Х.М. Илиев. Угловая зависимость магнетосопротивления в кремнии при наличии нанокластеров атомов марганца // Узбекистон физика журнали т.16, №1. 2014 г. С. 46-50.
15. М.К.Бахадырханов, Х.М.Илиев, К.С. Аюпов, О.Э. Сатторов. Датчик магнитного поля на основе компенсированного кремния. // Письма в ЖТФ. – Санкт–Петербург, 2003. Т. 29. В. 17. С.8-16.

